



MANORTEQ

Completing the Waterproofing

Fixing Glue

TECHNICKÝ LIST

Fixačné lepidlo zaisťuje rýchlu, stabilnú a pevnú inštaláciu tesniacich profilov HydroBar Original/HydroBar Evo na povrch betónu. Rýchle vytvrdnutie dovoľuje ukladanie betónu po niekoľkých hodinách.

Popis

- Jednozložkové odolné lepidlo založené na hybridnom MS polyméri.
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom.

Chemická odolnosť

- Vysoká odolnosť: proti vode, alifatickým rozpúšťadlám, olejom, tukom, kvapalným anorganickým kyselinám a zásadám.
- Stredná odolnosť: proti esterom, ketónom a aromátom.
- Nie je odolná: proti koncentrovaným kyselinám a chlórovaným uhlíkovodíkom.

Aplikácia

- Pri nanášaní fixačného lepidla na čistý betónový povrch nie je potrebný žiadny penetračný náter.
- Pre optimálnu príľnavosť sa odporúča pevný, čistý, bezprašný povrch bez oleja a tuku. V prípade potreby sa odporúča príprava povrchu acetónom alebo izopropanolom.
- Optimálna príľnavosť sa dosiahne, ak je celá kontaktná plocha tesniacich profilov pokrytá lepidlom.
- Pri aplikácii vtlačte tesniaci profil do lepidla, tak aby mierne vytekal po stranách. Tým zabezpečíte úplný kontakt tesniaceho profilu s lepidlom a dosiahnete optimálnu príľnavosť.





MANORTEQ

Completing the Waterproofing

Fixing Glue

TECHNICKÝ LIST

Technické parametre

Materiál	MS polymér
Farba	Sivá
Teplota pri aplikácii	+ 5 °C až + 40 °C
Objemová zmena (DIN 52451)	≈ 6 %
Konzistencia	Veľmi tixotropná
Hustota	1,40 g / ml
Doba vytvorenia povrchovej vrstvy	≈ 5 min
Rýchlosť vytvrdnutia	3,5 mm / 24 h*
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	- 40 °C až + 90 °C
Tvrdosť podľa Shore A (3s, DIN 53505)	50 ± 2
Modul pružnosti E 100 % (DIN 53404)	1,6 N / mm ²
Pevnosť v ťahu (DIN 53404)	3,0 N / mm ²
Predĺženie pri prerhnutí spoja (DIN 53404)	> 300 %

*Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od faktorov prostredia, ako je teplota a vlhkosť.

Rozmery

Kartuša	290 ml
Balenie v krabici	12 kartuší

Skladovanie

- Skladovateľnosť je 15 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neotvorenom obale.
- Skladovacia teplota musí byť medzi + 5 °C a + 25 °C.





MANORTEQ

Completing the Waterproofing

Fixing Glue

TECHNICKÝ LIST

Certifikáty

Pre viac informácií kontaktujte svojho miestneho zástupcu Manorteq.

Bezpečnosť

Pred použitím si vždy prečítajte kartu bezpečnostných údajov.

Záruka

Almave s.r.o. neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o predaj alebo vhodnosť na konkrétny účel. Podmienky tejto záruky nahrádzajú všetky ostatné záruky vyplývajúce z príslušných zákonov. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu si musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie produktov Manorteq sa poskytujú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s odporúčením výrobcu Manorteq Ltd. Manorteq Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Všetky objednávky podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívateľia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie produktového listu.

